

# FICHA TÉCNICA

## TECHNICAL DATA



Calle Melilla 1 Pol. Ind. Colomer APD 194  
12200 Onda (Castellón) Spain  
C.I.F. B12915211



### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Denominación del Material: | C3-ASPEN GREEN (PRC) 30X60 |
| Formato (cm):              | 30X60                      |
| Color:                     | GREEN                      |
| Nombre de la serie:        | ASPEN                      |
| Familia:                   | NO RECTIFICADO             |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                                                  |                                   |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Proceso de Fabricación:                          | Baldosa cerámica prensada en seco |                    |
| Grupo de Absorción (ISO 13006):                  | Bla                               |                    |
| Acabado:                                         | Esmaltado (GL)                    |                    |
| Rectificado:                                     | No                                |                    |
| Acabado Superficial:                             | Mate                              |                    |
| Tipo de pasta:                                   |                                   |                    |
| Formato de Fabricación (mm):                     | 300x600x9                         |                    |
| Numero de diseños diferentes:                    | 24                                |                    |
| Clasificación Estética y Destonificación         | V.4                               |                    |
| Tolerancias Dimensionales y Aspecto Superficial: | Cumple la norma                   | UNE EN ISO 10545-2 |

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

|                                                |                        |                      |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Absorción de Agua:                             | E = 0.5                | UNE EN ISO 10545-3   |
| Fuerza Rotura (S):                             | > 1300N                | UNE EN ISO 10545-4   |
| Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> ): | ≈35 N/mm <sup>2</sup>  |                      |
| Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI):   | 4                      | UNE EN ISO 10545-7   |
| Dilatación Térmica Lineal de 20º a 100ºC       | Cumple la norma        | UNE EN ISO 10545-8   |
| Resistencia al Choque Térmico:                 | Cumple la norma        | UNE EN ISO 10545-9   |
| Resistencia al Cuarteo:                        | Cumple la norma        | UNE EN ISO 10545-11  |
| Resistencia a la Helada:                       | Cumple la norma        | UNE EN ISO 10545-12  |
| Dureza al Rallado Superficial (MOHS)           | -                      | UNE EN ISO 67-101-92 |
| Resistencia al deslizamiento:                  | Antideslizante clase 3 | UNE ENV 41901        |
|                                                |                        | DIN 51130            |

### CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

|                                                           |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Resistencia a Productos Químicos y Sales de Piscinas:     | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-13 |
| Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración: | Min HA          |                     |
| Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja concentración: | Min LA          |                     |
| Resistencia a las Manchas:                                | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-14 |

### MARCADO CE:



### NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material.  
La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.  
Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.

20/09/2023

**JEFE DE PRODUCTO**