

FICHA TÉCNICA

STELLAR BONE RECTIFICADO 60X120 cm

Porcelánico 9,0 mm

ENSAYO	NORMA	REQUERIDO (EN 14411)	RESULTADO
Características dimensionales	ISO 10545-2	Requerida	CUMPLE
Absorción de agua	ISO 10545-3	Bla <0,5%	Bla 0,1%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	MIN 35 N/mm ²	45
Fuerza de rotura	ISO 10545-4	MIN 1300 N	2045
Resistencia al impacto	ISO 10545-5	---	
Abrasión superficial PEI	ISO 10545-7	Clase	4
Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	---	
Resistencia choque térmico	ISO 10545-9	Requerida	CUMPLE
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Requerida	CUMPLE
Resistencia a la helada (daños)	ISO 10545-12	Requerida	CUMPLE
Resistencia química			
Productos domésticos y aditivos de piscina	ISO 10545-13	---	GA
Ácidos y alcalis	ISO 10545-13	---	GLA / GHA
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min. Clase 3	5
Dureza MOHS	UNE-67-101	---	6
Deslizamiento (test péndulo)	UNE 41901-EX	CLASE	2
Deslizamiento (test rampa calzado)	DIN-51130		R10
Deslizamiento (test rampa descalzo)	DIN-51097		

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.